

処理ポリオレフィン用 一液硬化タイプ

# NEO PCR型インキ



## 特長

一液硬化型で耐熱・耐油に優れた処理フィルム用インキであるPCRの後継として、物性を維持しつつ印刷適性および作業性を向上させたインキです。

バイオマーク取得済みの為印刷物へマークを付ける事が可能です。

- (1) 処理OPP・CPP・PEへの密着性が良好です。
- (2) 耐油性（動物油、植物油、鉱物油）、耐熱性、耐ボイル性、耐薬品性（おしぼり液）が良好です。
- (3) 光沢が良好です。

## 主な用途

食品包装（ヒートシール）、紙おしぼり

## 適用基材

処理OPP・CPP、処理PE

## 希釈溶剤

PCRレチューサーを推奨いたします。

## 注意事項

※食品に直接触れる用途には使用できませんのでご注意ください。

- ・ ご使用の前に「安全データシート（SDS）」を必ずご参照願います。
- ・ 消防法の危険物：第4類第1石油類（非水溶性液体）に該当します。火気や静電気の対策には十分ご配慮ください。
- ・ お問い合わせは弊社ソリューショングループ、又は技術グループまでお願いいたします。



評価条件： 希釈条件： PCR No.2 げーさ-  
30%  
乾燥条件： 風乾

**処理OPP①**

色	耐熱性	接着性	耐油性			耐おしぼり液性	耐もみ性	耐ひっかき性
			動物油	植物油	鉱物油			
110 白	200℃	○	○	○	○	○	○	○
280 黄	200℃	○	○	○	○	○	○	○
360 紅赤	200℃	○	○	○	○	○	○	○
800 藍	200℃	○	○	○	○	○	○	○
1000 黒	200℃	○	○	○	○	○	○	○

**処理OPP②**

色	耐ボイル性				耐水性		
	耐ブロンク性	接着性	耐ひっかき性	耐もみ性	接着性	耐ひっかき性	耐もみ性
110 白	○	○	○	○	○	○	○
280 黄	○	○	○	○	○	○	○
360 紅赤	○	○	○	○	○	○	○
800 藍	○	○	○	○	○	○	○
1000 黒	○	○	○	○	○	○	○



本社工場 〒669-1357 兵庫県三田市東本庄大蔵谷2224番4 TEL)072-770-5617 FAX)079-560-7015  
 テクニカルセンター 〒664-0831 兵庫県伊丹市北伊丹4丁目120番地 TEL)072-770-5613 FAX)072-770-7702  
 九州事業所 〒811-2322 福岡県糟屋郡志免町別府西1丁目3番17号 TEL)092-935-3491 FAX)092-935-3448